

## Protection upgraded

# SurTec® 700 P

## Reinigungslösung

Für alkalische, cyanidfreie Zinkelektrolyte

### Eigenschaften

- flüssig
- maskiert Fremdmetalle in alkalischen, cyanidfreien Zinkelektrolyten
- beeinflusst die Duktilität des abgeschiedenen Zinks positiv

### Anwendung

Ansatzwert: max. 4 ml/l (0-4 m/l)

Ansatz: SurTec 700 P in das fertige Zinkbad geben, zusätzlich zu den Glanzzusätzen.

Hinweise: Nicht überdosieren! Eine hohe Überdosierung führt zu Glanzabfall und schlechterer Metallverteilung.  
Bei korrekter Dosierung ergeben sich keinerlei negativen Effekte.  
SurTec 700 P kann in Kombination mit SurTec 700 L eingesetzt werden.

### Technische Spezifikation

(bei 20 °C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (Konz.)
SurTec 700 P	flüssig, farblos, klar bis leicht trüb	1,014 (1,00-1,03)	ca. 8,1

### Instandhaltung

30-40 ml SurTec 700 P je kg NaOH dosieren.

### Vorratshaltung

Damit es keine Verzögerungen im Produktionsablauf gibt, sollte folgende Produktmenge pro 1000 l Bad auf Vorrat gehalten werden:

SurTec 700 P Reinigungslösung 10 kg

## Produktsicherheit und Umweltschutz

Hinweise zu Einstufung und Kennzeichnung sind den **EU-Sicherheitsdatenblättern** zu entnehmen. Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu sind ebenfalls in den EU-Sicherheitsdatenblättern enthalten.

## Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren **Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB)** auf unserer Homepage.

## Ansprechpartner

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage:

<http://www.SurTec.com>

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

**Tel.:** 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **E-Mail:** [TZ@SurTec.com](mailto:TZ@SurTec.com)

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dieter Aichert, Andreas Niederhausen

2. November 2020