

Protection upgraded

SurTec® 784

Trocknungshilfe

Eigenschaften

- flüssig
- frei von anorganischen Salzen
- niedrige Ansatzkonzentration
- nicht hydrophobierend
- geeignet für Edelstahl und galvanisch beschichtete Werkstücke

Anwendung

SurTec 784 verbessert das Ablaufverhalten des Wasserfilms als Zusatz in der letzten Spüle vor dem Trocknen. Der Ansatz sollte in VE-Wasser erfolgen, um eine fleckenfreie Oberfläche zu erhalten. Der Effekt wird durch höhere Temperaturen begünstigt.

Ansatzwert: 1-3 l/m³ (= 0,1-0,3 Vol%)

Temperatur: Raumtemperatur bis 90°C

Behandlungszeit: 30-120 s

Technische Spezifikation

(bei 20°C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (Konz.)
SurTec 784	flüssig, farblos-gelblich, klar	1,015 (1,00-1,03)	ca. 7-8

Inhaltsstoffe

- nichtionische Tenside
- Alkohole

Produktsicherheit und Umweltschutz

Hinweise zu Einstufung und Kennzeichnung sind den **EU-Sicherheitsdatenblättern** zu entnehmen. Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu sind ebenfalls in den EU-Sicherheitsdatenblättern enthalten.

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren **Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB)** auf unserer Homepage.

Ansprechpartner

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage:

<http://www.SurTec.com>

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, Fax: 06251/171-844, E-Mail: TZ@SurTec.com

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dieter Aichert, Andreas Niederhausen

2. November 2020