

Protection upgraded

SurTec® 850 LN

Nickel Netzmittel Luftbewegung

Eigenschaften

- speziell geeignet als Netzmittel für luftbewegte Nickelelektrolyte
- einsetzbar in Kombination mit Halbglanz- und Glanznickelelektrolyten

Anwendung

Ansatzwert: 5 ml/l (2-10 ml/l)

Die benötigte Konzentration an SurTec 850 LN hängt von dem verwendeten Prozess ab. Alle weiteren Ansatzwerte und die entsprechenden Badparameter entnehmen Sie bitte ebenfalls dem Produktinformationsblatt des jeweiligen Nickelprozesses.

Technische Spezifikation

(bei 20°C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (Konz.)
SurTec 850 LN	flüssig, farblos-hellgelb, klar	1,016 (0,98-1,05)	4,0 (3,0-5,0)

Instandhaltung und Analyse

Verdunstungsverluste mit VE-Wasser ausgleichen.

Die Badgrundwerte müssen eingehalten werden.

Die Analysen entsprechend den Vorschriften des jeweiligen Produktinformationsblattes durchführen.

Verbrauch und Vorratshaltung

Der Verbrauch hängt sehr stark von der Verschleppung ab. Zur genauen Ermittlung der Verschleppungswerte siehe **SurTec Technischer Brief 11**.

Folgender Verbrauchswert pro 10.000 Ah kann als Anhaltspunkt dienen:

SurTec 850 LN ca. 0,5 l

Damit es keine Verzögerungen im Produktionsablauf gibt, sollte folgende Produktmengen pro 1000 l Bad auf Vorrat gehalten werden:

SurTec 850 LN 25 kg

Produktsicherheit und Umweltschutz

Hinweise zu Einstufung und Kennzeichnung sind den **EU-Sicherheitsdatenblättern** zu entnehmen. Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu sind ebenfalls in den EU-Sicherheitsdatenblättern enthalten.

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren **Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB)** auf unserer Homepage.

Ansprechpartner

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage:

<http://www.SurTec.com>

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **E-Mail:** TZ@SurTec.com

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dieter Aichert, Andreas Niederhausen

25. Mai 2023