

Protection upgraded

SurTec® 850 P

Reinigungslösung

Organische Verunreinigungen

Für Nickelelektrolyte

Eigenschaften

- flüssig
- maskiert organische Verunreinigungen und den Überschuss an Additiven in Glanznickelelektrolyten
- wirkt besonders positiv im niedrigen Stromdichtebereich

Anwendung

Korrekturzugaben: max. 2 ml/l (0-2 ml/l)

Hinweis: Nicht überdosieren!

Eine Überdosierung führt zu einer signifikanten Verringerung von Glanzbildung und Einebnung. Die korrekte Dosierung hat nur einen leicht negativen Einfluss auf Glanz und Einebnung, bewirkt jedoch eine starke Verbesserung der Streuung und der Verchrombarkeit. Bei Zugabe von SurTec 850 P sollte gleichzeitig eine kontinuierliche Aktivkohle-Filtration mit Filterpumpe erfolgen.

Technische Spezifikation

(bei 20 °C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (Konz.)
SurTec 850 P	flüssig, farblos, klar	1,177 (1,12-1,23)	ca. 11,7

Instandhaltung und Analyse

Zur Nachdosierung 0,1-2 ml/l SurTec 850 P zugeben, entsprechend den Ergebnissen der Hullzelltests. SurTec 850 P in 0,2 ml/l-Schritten dosieren, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

Vorratshaltung

Damit es keine Verzögerungen im Produktionsablauf gibt, sollte folgende Produktmenge pro 1000 l Bad auf Vorrat gehalten werden:

SurTec 850 P Reinigungslösung 5 kg

Produktsicherheit und Umweltschutz

Hinweise zu Einstufung und Kennzeichnung sind den **EU-Sicherheitsdatenblättern** zu entnehmen. Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu sind ebenfalls in den EU-Sicherheitsdatenblättern enthalten.

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren **Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB)** auf unserer Homepage.

Ansprechpartner

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage:

<http://www.SurTec.com>

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **E-Mail:** TZ@SurTec.com

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dieter Aichert, Andreas Niederhausen

2. November 2020