

Protection upgraded

SurTec® 882

Dreiwertiges Dekorativchromverfahren (Dunkler Typ)

Eigenschaften

- dreiwertige Chrombeschichtung mit sehr gleichmäßiger und attraktiver dunkler Farbe
- umweltfreundliches, Chrom(VI)-freies Beschichtungsverfahren
- sehr leicht und stabil zu beschichten mit den TCP-Anoden SurTec 880 A, die speziell für dreiwertige Chrombeschichtungen entwickelt wurden
- hohe Abscheiderate: 0,3-0,7 µm pro 4 Minuten
- hoher Korrosionsschutz, nicht nur für CASS, sondern auch Schutz gegen Calciumchlorid-Angriff
- häufig verwendet in der Automobilindustrie und anderen Industriebereichen für die dekorative Teilebeschichtung
- Farbmessung (Konica Minolta d 700): L = 65,0-70,0 / a = 0,0-0,4 / b = 2,5-3,0
- IMDS-Nummer: 573876501

Anwendung

Das Verfahren SurTec 882 beinhaltet folgende Produkte:

- SurTec 882 S Leitsalze
- SurTec 882 I Chromlösung
- SurTec 882 II Verbrauchslösung
- SurTec 882 III Verbrauchslösung
- SurTec 882 M Ansatzlösung
- SurTec 880 WD Netzmittel

Ansatzwerte:

SurTec 882 S	Leitsalze	250 g/l	(240-300 g/l)
SurTec 882 I	Chromlösung	100 ml/l	
SurTec 882 III	Verbrauchslösung	30 ml/l	
SurTec 882 M	Ansatzlösung	10 ml/l	(8-12 ml/l)
SurTec 880 WD	Netzmittel	1,5 ml/l	

Analysensollwerte:

Chrom(III)		6,6 g/l	(6-8 g/l)
SurTec 882 S	Leitsalze	250 g/l	(240-300 g/l)
SurTec 882 M	Ansatzlösung	10 ml/l	(8-12 ml/l)
SurTec 880 WD	Netzmittel	benötigt für eine Oberflächenspannung von 25-50 mN/m (bei 2000 ms Blasenlebensdauer)	

Ansatz:	<p>Arbeitsschritte beim Ansatz:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ca. 60 % demineralisiertes (VE-)Wasser in die Arbeitswanne vorlegen. 2. Auf 50-60 °C aufheizen. 3. Die benötigte Menge an SurTec 882 S unter kräftigem Rühren zugeben. <i>(Es ist sehr wichtig, dass alle Salze komplett gelöst sind!)</i> 4. SurTec 882 I zugeben. 5. Gründlich mischen und auf Arbeitstemperatur (55 °C) aufheizen. 6. Die Lösung für mindestens 12 h bei Arbeitstemperatur stehen lassen. 7. Schrittweise unter kräftigem Rühren den pH-Wert (sehr langsam!) mit 45/50%iger Natronlauge auf pH 3,0 einstellen. 8. Die Zusätze SurTec 882 M, SurTec 882 III und SurTec 880 WD unter kräftigem Rühren zugeben. 9. Das Anodensystem installieren. 10. Mit VE-Wasser auf Endvolumen auffüllen. 11. Den pH-Wert auf pH 3,6 einstellen. 12. Mit frisch vernickelten Stahlkathoden mit mindestens 2 Ah/l, vorzugsweise mit 3-4 Ah/l, einarbeiten. Dabei die Kathoden alle 30 Minuten austauschen. Anschließend kann mit der Produktion begonnen werden. 13. Den pH-Wert während des Einarbeitens regelmäßig kontrollieren und jedes Absinken mit 45/50%iger Natronlauge korrigieren. Nach einigen Tagen stabilisiert sich der pH-Wert.
Temperatur:	55 °C (50-60 °C)
pH-Wert:	3,6 (3,4-3,8) einstellen mit 45/50%iger Natronlauge bzw. mit 10%iger Schwefelsäure Ein zu hoher lokaler pH-Wert ist schädlich; darum alle Zugaben sehr langsam und unter kräftigem Rühren ausführen. Den pH-Wert nicht über pH 4,0 ansteigen lassen, um einen Effektivitätsverlust zu vermeiden.
Beschichtungszeit:	4 min (2-5 min)
Stromdichte:	7 A/dm ² (5-10 A/dm ²)
Zellspannung:	8-12 V
Anoden:	speziell entwickelte SurTec 880 A TCP Anoden (TCP = Trivalent Chromium Plating); falsche Anoden schädigen den Elektrolyten! Die Anoden vorsichtig behandeln, um ein Abplatzen oder Risse in der Beschichtung zu vermeiden (anodische Stromdichte: < 7 A/dm ²).
Bewegung:	leichte Luftbewegung (mit doppelreihigen PVC- oder ABS-Belüftungsrohren) oder behutsame Badbewegung, wenn notwendig Eine Warenbewegung wird dringend empfohlen, besonders für große Tankvolumen mit mehr als 800 Litern Badlösung.
Badbehälter:	Wannen mit PVC- oder PP-Auskleidung Neue Badbehälter und Rohrleitungen vor dem ersten Gebrauch zur gründlichen Reinigung mit verdünnter Schwefelsäure füllen.

- Filtration:** regelmäßige Filtration erforderlich; eine Aktivkohle-Filtration ist notwendig, um organische Verunreinigungen zu entfernen
- Heizung:** erforderlich: thermostatgeregelte Heizspiralen aus Titan oder titanbeschichtete oder quarzkleidete Tauchheizung (eine Thermostat-Kontrolle ist unbedingt notwendig!)
- Absaugung:** aus Arbeitsschutzgründen erforderlich: dezentrale Absaugbelüftung ist unerlässlich; gute allgemeine Belüftung wird empfohlen
- Hinweise:** Um nach einer längeren Arbeitspause alle Ausfällungen wieder in Lösung zu bringen, das SurTec 882-Bad bereits 2-3 Tage vor dem Neustart wieder auf Arbeitstemperatur aufheizen. Die Zusammensetzung der Lösung analysieren und ggf. korrigieren, sowie den pH-Wert einstellen. Dann 30 Minuten bis 1 Stunde (bei normaler Stromdichte) mit frisch beschichteten Nickelkathoden einarbeiten. Anschließend kann mit der Produktion begonnen werden.
- Die frisch vernickelten Stahlkathoden sollten während der Elektrolyse alle 30 Minuten ausgetauscht werden.

Empfohlene Prozessfolge:

1. Glanznickelverfahren, z. B. SurTec 856
2. Spüle
3. **Dekorativchromverfahren SurTec 882**
4. Spüle
5. Passivierung
Eine aus SurTec 882 erzeugte Chromoberfläche ist weniger passiv als eine aus sechswertigem Chromelektrolyten. Daher ist eine nachträgliche Passivierung, z. B. mit SurTec 880 AC (chromfrei) sinnvoll.
6. Spüle
7. Heißwasserspüle
8. Trocknung

Zwischen den einzelnen Bädern muss gespült werden. Die Spültechnik muss an die Anlage angepasst werden.

Nach dem Glanznickelverfahren und vor dem Dekorativchromverfahren SurTec 882 muss unbedingt gründlich gespült werden.

Technische Spezifikation

(bei 20 °C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (Konz.)
SurTec 882 S	Pulver, weiß	ca. 1,300 kg/l	5-7 (bei 1 %)
SurTec 882 I	flüssig, dunkelviolett	1,300 (1,28-1,40)	< 2
SurTec 882 II	flüssig, farblos bis bernsteinfarben	1,047 (1,00-1,10)	ca. 2-5
SurTec 882 III	flüssig, farblos bis bernsteinfarben	1,142 (1,10-1,20)	13-14
SurTec 882 M	flüssig, farblos bis bernsteinfarben	1,178 (1,14-1,20)	ca. 3-5,5
SurTec 880 WD	flüssig, farblos, klar	1,013 (1,00-1,03)	ca. 3,7

Instandhaltung

Den pH-Wert regelmäßig kontrollieren. Die Konzentration an SurTec 882 S, SurTec 882 M und Chrom(III) regelmäßig analysieren und korrigieren. Entsprechende Analysemethoden sind auf Anfrage separat erhältlich.

Für einen optimalen Prozessablauf wird eine automatische Dosieranlage mittels Ampèrestunden-zähler für die Chromlösung SurTec 882 I Chromlösung, und die Verbrauchlösungen SurTec 882 II und SurTec 882 III dringend empfohlen. Die Zusätze dürfen vor der Zugabe zum Elektrolytbad nicht vorgemischt werden.

Während des normalen Arbeitsprozesses steigt die Oberflächenspannung des Bades an. Übersteigt die Oberflächenspannung 50 mN/m (bei 2000 ms Blasenlebensdauer), so muss schrittweise (in 0,5 ml/l-Schritten) SurTec 880 WD Netzmittel zugegeben werden.

Obwohl SurTec 882 tolerant gegenüber Fremdeinschleppungen ist, müssen die Teile nach dem Glanznickelverfahren vor dem Dekorativchromverfahren SurTec 882 unbedingt gründlich gespült werden, besonders bei schöpfenden Elementen oder Teilen, bei denen das Wasser schlecht abläuft. Eine ungenügende Spüle führt zu Nickelverunreinigungen, die einen Effektivitätsverlust bewirken. Diese Verunreinigungen können bevorzugt durch Behandlung mit einem Ionenaustauscher (SurTec 880 IAT) oder durch Ausarbeiten entfernt werden.

Hullzellen-Test

Alle Hullzellen-Untersuchungen werden in einer 250 ml Standard Hullzelle durchgeführt: Die Badprobe auf 55 °C aufheizen, den pH-Wert mit 45/50%iger Natronlauge bzw. mit halbkonz. Schwefelsäure unter Rühren auf pH 3,6 einstellen, und in die Hullzelle füllen.

Das sorgfältig vorbehandelte und mit SurTec 856 frisch vernickelte Messingblech in die Hullzelle geben und dort zunächst 10-15 s ohne Strom belassen. Dann mit 4 A für 5 min bei 55 °C ohne Bewegung mit SurTec 882 beschichten. Auch in der Hullzelle die spezielle TCP-Anode SurTec 880 A verwenden. Das Blech spülen und mit Heißluft trocknen.

Bei einem idealen Blech liegt die Streuung bei 75-80 %.

Alle Zugaben müssen zunächst in der Hullzelle getestet werden, bevor die Zugaben in das Bad der Anlage erfolgen.

Inhaltsstoffe

SurTec 882 S Leitsalze

- Borsäure

Verbrauch

Der Verbrauch hängt sehr stark von der Verschleppung ab. Zur genauen Ermittlung der Verschleppungswerte siehe **SurTec Technischer Brief 11**.

Folgende Verbrauchswerte pro 10.000 Ah können als Anhaltspunkte dienen:

SurTec 882 I	Chromlösung	5 l
SurTec 882 II	Verbrauchslösung	5 l
SurTec 882 III	Verbrauchslösung	10 l

Es wird dringend empfohlen, Nachdosierungen automatisch bzw. häufig und in geringen Mengen (50-100 ml pro 100 Ah) durchzuführen, um gleichmäßige Beschichtungseigenschaften zu gewährleisten.

Produktsicherheit und Umweltschutz

Hinweise zu Einstufung und Kennzeichnung sind den **EU-Sicherheitsdatenblättern** zu entnehmen. Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu sind ebenfalls in den EU-Sicherheitsdatenblättern enthalten.

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht.

Ansprechpartner

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage:

<http://www.SurTec.ch>

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 041 497 00 60, Fax: 041 497 00 61, E-Mail: mail@SurTec.ch

Vertrieb Schweiz und Liechtenstein:

Surtec Suisse GmbH
Grossmatte Ost 24A
6014 Luzern

4. April 2023